

平成 16 年 10 月 14 日

コンクリート強度試験成績書

石黒建設株式会社 殿

工事名 東亜システム (株) 社屋新築工事

日本工業規格表示認定工場 No. 472032
 名東生コン株式会社 本社工場
 (〒463-0033) 名古屋市守山区森孝東二丁目410番地
 TEL <052> 771-1201
 FAX <052> 771-9775

試験責任者



品質御指定事項

呼び方	コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法による記号	セメントの種類による記号
	普通	21	18	25	N
指定事項	軽量コンクリートの単位容積質量	— kg/m ³	空気量	— %	
	コンクリートの温度	— °C	混和材料の種類	高性能AE減水剤	
	呼び強度を保證する材齢	— 日	アルカリ骨材反応抑制対策の方法	A	
	水セメント比の上限値	— %	単位セメント量の下限值又は上限値	— kg/m ³	
	単位水量の上限値	— kg/m ³	塩化物含有量	0.30kg/m ³ 以下	
	流動化後のスランプ増大量	— cm			
供試体製作年月日	平成 16 年 10 月 07 日		供試体養生方法	標準20±2°C水中	
強度試験日	平成 16 年 10 月 14 日		試験材齢	7日	

上記条件のコンクリート強度試験成績は下記の通りであります。

供試体番号	実測値			最大荷重 KN	圧縮強度 N/mm ²	平均強度 N/mm ²	摘要欄
	スランプ (cm)	空気量 (%)	コンクリート 温度(°C)				
23	18.0	4.5	26	143	18.2	18.7	
60				148	18.8		
138				149	19.0		

平均供試体寸法 (cm) (φ 10×20 圧縮)

【担当者】河合 逸希

打設場所：土間

備考：